



Информационный лист

04/2014

КНАУФ Ротбанд Паста Профи

Шпаклевка готовая финишная

Область применения

КНАУФ Ротбанд Паста ПРОФИ — готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе. Обладает повышенной белизной, адгезией и трещиностойкостью. Применяется внутри помещений для финишного шпаклевания поверхности гипсокартонных или гипсоволокнистых листов,

оштукатуренных и бетонных поверхностей, па- зогребеневых плит, стеклохолста при подготовке под высококачественную окраску, оклейку обоя- ми, перед нанесением венецианской штукатурки и других финишных материалов.

Технические характеристики

Толщина слоя:	до 2 мм
Размер зерна (средний):	40 мкм
Рабочая температура:	10-30°C
Время высыхания:	24 часа
Замораживание / оттаивание:	мин. 5 циклов

Расход материала

Расход шпаклевочной смеси при сплошном шпаклевании поверхности и толщине слоя 0,3 мм

Материал	Ед. измерения	Количество
КНАУФ Ротбанд Паста Профи	кг/м ²	0,48

Упаковка и хранение

Шпаклевка фасуется в ведра по 18 и 5 кг. Защи- щать упаковку от прямых солнечных лучей. Хра- нить в сухих прохладных помещениях при поло- жительной температуре в стороне от обогрева- тельных приборов. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью нагревательных при- боров или горячей воды, это приводит к порче

шпаклевки. Размораживать при комнатной тем- пературе в течение 1-2 суток. После размора- живания воду, образовавшуюся на поверхности шпаклевки, не сливать! В противном случае не произойдет восстановление рабочих свойств материала. Перед использованием шпаклев- ку тщательно перемешать миксером на мини-

мальных оборотах без добавления воды до од- нородной консистенции. Шпаклевка выдержи- вает многократное замораживание / оттаивание в нераспечатанной и неповрежденной упаковке.

Срок хранения в нераспечатанной и неповреж- денной упаковке 12 месяцев.

Порядок работ

Подготовка основания

Температура шпаклевки, основания и воздуха в помещении не должны быть менее +10°C. Гипсокартонные листы должны быть прочно смонтированы на несущем каркасе. Штукатурные и бетонные основания должны быть ровными, сухими, очищенными от пыли, грязи и отслоений. Большие неровности или повреждения необходимо выровнять с применением смеси КНАУФ-Фуген и высушить. Грунтование поверхности не требуется.

Порядок работы

Перед началом работы смесь перемешать. При необходимости добавить немного воды

(не более 30 мл на 1 кг) и снова перемешать.

ВНИМАНИЕ! Чрезмерное разбавление шпаклевки водой может привести к ее сильной усадке и снижению адгезии. Для работы использовать чистые емкости и инструменты из нержавеющей стали.

Сплошное шпаклевание

- нанести слой шпаклевки толщиной до 2 мм ручным или механизированным способом;
- разгладить шпаклевку шпателем;
- шлифовать поверхности после высыхания, например, наждачной бумагой Р240 или с более мелким зерном;
- удалить пыль.

Нанесение последующего слоя производить после полного высыхания предыдущего.

Емкости и инструменты сразу после использования промыть водой.

Время высыхания

При температуре воздуха +20°C, влажности воздуха 60% и слоя шпаклевки в 1,5 мм составляет 24 часа.

Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры, влажности и толщины слоя. Для ускорения высыхания не допускается направлять на обработанную поверхность тепловые пушки и т.п.

+7 (495) 504-0821

info@knauf.ru

www.knauf.ru

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Сбытовые организации КНАУФ в России и СНГ

МОСКОВСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. КРАСНОГОРСК)	СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	ЮГО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. НОВОМОСКОВСК)	ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. КРАСНОДАР)	УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. ЧЕЛЯБИНСК)	ВОСТОЧНАЯ СБЫТОВАЯ ДИРЕКЦИЯ (г. ИРКУТСК)	НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ (г. НОВОСИБИРСК)	ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ СБЫТОВОЙ ДИРЕКЦИИ (г. ХАБАРОВСК)
+7 (495) 937-9595	+7 (812) 718-8194	+7 (48762) 29-291	+7 (861) 267-8030	+7 (351) 771-0209	+7 (3852) 290-032	+7 (383) 355-4436	+7 (4212) 914-419